










	GRUPO BIIa (GL) 3% < Absorción de agua < 6% GROUP BIIa (GL) 3% < Water absorption < 6%	NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 / VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	Características dimensionales Dimensional features	ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard Satisfait à la norme
	Absorción de agua Water absorption	ISO 10545-3	3% < E < 6%	5%
	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	ISO 10545-4	> 22 N / mm ² > 1000 N	30 - 40 N/ mm2 1100 - 1900 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer	No aplica Not apply
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion	ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	ISO 10545-9	Método de ensayo disponible	Resiste Resists
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance	ISO 10545-11	Exigida Required	Resiste Resists
	Resistencia química Chemical resistance	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard / Clase GA Class GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains	ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard