










	GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10%		NORMAS DE ENSAYO STANDARD	VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411 / VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	Características dimensionales Dimensional features		ISO 10545-2		Cumple la norma Conforms to standard
	Absorción de agua Water absorption		ISO 10545-3	> 10%	16%
	Resistencia a la flexión Modulus of ruptura	Resistencia a la flexión Modulus of rupture Fuerza de rotura Breaking strength	ISO 10545-4	> 15 N / mm <sup>2</sup>  > 600 N	15 - 25 N / mm <sup>2</sup>  400 N
	Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion		ISO 10545-7	Clase indicada por el fabricante Abrasion class indicated by the manufacturer /	No aplica Not apply
	Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion		ISO 10545-8	Método de ensayo disponible Test method available	<7,0 x 10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
	Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance		ISO 10545-9	Método de ensayo disponible Test method available	Resiste Resists
	Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressailage		ISO 10545-11	Exigida Required Exigée	Resiste Resists Résiste
	Resistencia química Chemical resistance	Ácidos y bases / Acids and bases Productos de limpieza y reactivos de piscinas Cleaning products and pool reactive agents	ISO 10545-13	Método de ensayo disponible Test method available Mínimo GB Minimum GB	Cumple la norma Conforms to standard Clase GA Class GA
	Resistencia a las manchas Resistance to stains		ISO 10545-14	Mínimo clase 3 Minimum class 3	Cumple la norma Conforms to standard